

Ohje vastaa Runko RYL 2010 TK 296 14.4.1010 ohjeistusta. Ohje osoittaa sallitut ominaisuudet/viat 1,0 m:n matkalla laudassa. Kaikkia vikoja ei sallita samassa kappaleessa. Tämä ohje on näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimus. Toimituksen määrästä tulee 95 % kappaleista täyttää laatuohjearovot.

<b>Raaka-aine</b>	KUUSI
<b>Oksat</b>	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään 50 % laudan leveydestä. (Oksakoko ei koske halkaistuja kappaleita) Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa.
<b>Kuorioksat</b>	Sallitaan oksan ollessa vain ¼ kuoren ympäröimä, luokitellaan kuivaksi oksaksi. Kokonaan kuoren ympäröimä oksa max. Ø 30 mm.
<b>Oksan lohkeamat</b>	Sallitaan enintään kolme kappaletta 10 mm suuruista lohkeamaa 2 m matkalla, yli 15 mm oksanlohkeamia ei sallita.
<b>Oksanreiät</b>	Ei sallita.
<b>Koro ja kaarnaroso</b>	Sallitaan enintään yksi 6 mm leveä ja 100 mm pitkä yhden metrin matkalla. Sallitaan 5 %:ssa lautaerästä.
<b>Halkeamat</b>	Laudan keskialueella sallitaan halkeamia ei kuitenkaan läpimeneviä halkeamia, joiden pituus on enintään 15 % laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus enintään 50 % laudan leveydestä.
<b>Pihkakolot</b>	Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 200 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 100 mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
<b>Sydänjuova</b>	Sallitaan ½ kappaleen pituudesta.
<b>Laho</b>	EI SALLITA
<b>Lyly</b>	Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei laudan kiinnitys olennaisesti vaikeudu.
<b>Päätyponttaus</b>	Toimituserässä yksittäisiä enintään 10 % heikompileatuista päätyponttia esim. vinokulmaisuus, repeämää ym.
<b>Hyönteisvahingot</b>	EI SALLITA
<b>Sinistymä</b>	EI SALLITA
<b>Värivika</b>	EI SALLITA

**TEKNINEN LAATU****Mittapoikkeamat**

Mittapoikkeama, kun kosteuspitoisuus on 18 %	
Paksuus ≤ 20 mm	± 0,5 mm
Paksuus > 20 mm	± 1,0 mm
Leveys ≤ 100 mm	± 1,0 mm
Leveys > 100 mm	± 1,5 mm

**Kosteus** 18 % ± 2 %

**Pinnanlaatu** Pinnanlaatua tarkastellaan kohtisuoraan noin 4 metrin etäisyydeltänormaalissa päivänvalossa. Näkyviin jäävillä pinnoilla ei sallita havaittavaa sahapintaa.

**CE-merkintä** Tuotannossa noudatetaan FPC-manuaalia, eli tehtaan sisäisen laadunvalvonnan käsikirjaa. Massiivipuupaneelit, sisä- ja ulkoverhouslaudat Standardi EN14915:2006+AC:2007 on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi. Tämän käsikirjan laatu- ja työohjeita noudattamalla ja laatudokumentteja käyttämällä varmistetaan tuotteiden vaatimustenmukaisuus.