

Ohje osoittaa sallitut ominaisuudet/viat 1,0 m:n matkalla laudassa. Kaikkia vikoja ei sallita samassa kappaleessa. Tämä ohje on näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimus. Toimituksen määrästä 95% kappaleista tulee täyttää laatuohjearvot.

<b>Raaka-aine</b>	Kuusi ST Sisäverhous
<b>Oksat</b>	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään 50% laudan leveydestä. (oksakoko ei koske halkaistuja kappaleita) Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa.
<b>Kuorioksat</b>	Sallitaan oksan ollessa vain ¼ kuoren ympäröimä, luokitellaan kuivaksi oksaksi. Enemmän kuoren ympäröimä oksa max. Ø <b>20</b> mm. Summa max. <b>50</b> mm metrille. (alle 8mm oksia ei huomioida)
<b>Oksan lohkeamat</b>	Sallitaan enintään <b>kaksi</b> kappaletta <b>10 mm</b> suuruista lohkeamaa 2 m matkalla, <b>yksittäinen max 13 mm koko laudassa.</b>
<b>Oksanreiät</b>	EI SALLITA. (Irto-oksia ei myöskään sallita)
<b>Koro ja kaarnaroso</b>	Yksittäisen enimmäispituus 50 mm ja leveys 6 mm. Pienempiä sallitaan enemmän yhteispituuden ollessa kuitenkin enintään 50 mm metrillä. Lasketaan mukaan kuorioksasummaan.
<b>Pihkakolot</b>	Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään <b>120</b> mm yhden metrin matkalla ( <b>max. 3 kpl</b> ). Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään <b>60</b> mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.

<b>Halkeamat</b>	Sallitaan enintään 0,5mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 15 % laudan pituudesta (ei sallita läpimeneviä halkeamia). Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus enintään 50% laudan leveydestä.
<b>Sydänjuova</b>	Sallitaan enintään 50% kappaleen pituudesta.
<b>Lyly ja muotovika</b>	Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei laudan kiinnitys olennaisesti vaikeudu.
<b>Laho</b>	EI SALLITA
<b>Hyönteisvahingot</b>	EI SALLITA
<b>Sinistymä</b>	EI SALLITA
<b>Värivika</b>	EI SALLITA
<b>Sormijatkokset</b>	EI SALLITA (Sallitaan vain sovittaessa)
<b>Kylkiliimaus</b>	EI SALLITA (Sallitaan vain sovittaessa)

## TEKNINEN LAATU

### Mittapoikkeamat

Mittapoikkeama, kun kosteuspitoisuus on 18 %	
Paksuus ≤20mm	±0,5mm
Paksuus >20mm	±1,0mm
Leveys ≤100mm	±1,0mm
Leveys >100mm	±1,5mm

Puutavaran nimellimitat löytyvät pakettikortista.

<b>Kosteus</b>	<b>14-16%</b> ±2%
<b>Ennen asennusta</b>	Tuotteen pitää antaa tasaantua riittävän ilmastavasti ja tasaisella alustalla sisustettavassa tilassa vähintään viikko, jotta tuotteen olosuhteet (kosteus ja lämpötila) saadaan mahdollisimman lähelle sisustettavan tilan olosuhteita.
<b>Pinnanlaatu</b>	Pinnanlaatua tarkastellaan kohtisuoraan noin 4 metrin etäisyydeltä normaalissa päivänvalossa. Näkyviin jäävillä pinnoilla ei sallita havaittavaa sahapintaa.
<b>Pintakäsittely</b>	Pintakäsittelyn osalta 95 % erästä tulee täyttää Maalaus RYL Ks2 ulkonäkövaatimukset.
<b>CE-merkintä</b>	Tuotannossa noudatetaan FPC- manuaalia, eli tehdään sisäisen laadunvalvonnan käsikirjaa. Massiivipuupaneelit, sisä- ja ulkoverhouslaudoit Standardi EN14915:2013 on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi. Tämän käsikirjan laatu- ja työohjeita noudattamalla ja laatudokumentteja käyttämällä varmistetaan tuotteiden vaatimustenmukaisuus.